

# BETAPLAST RUGOSO



Revestimiento pétreo en base acuosa especialmente diseñado

**Para la decoración y eliminación de imperfecciones en fachadas y en paredes interiores.**

**Decoración Rústica**



**PRESENTACIÓN**  
15 l. Ref.: Según color

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Revestimiento pétreo en base acuosa, de acabado mate rugoso, especialmente diseñado para la decoración de fachadas y paredes interiores. Por su acabado texturado permite realizar diferentes decoraciones además de eliminar y disimular las imperfecciones del soporte. De aplicación universal sobres los siguientes soportes:

- Sobre enfoscados de cemento y fibrocemento.
- Sobre ladrillo cerámico.
- Sobre enlucidos de yeso.
- Etc.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Por su textura es ideal para eliminar y ocultar las imperfecciones de la fachada.**
- **Impermeable al agua de lluvia.**
- **Permeable al de vapor de agua.**
- Resistente a la intemperie. **Resistente al roce y desgaste.**
- Resistente al álcali.
- No termoplástica.
- Acabado texturado mate.
- Blanco y colores bajo pedido: carta de más de 400 colores.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soposte

El soporte debe estar sano y limpio, libre de grasas, polvos y desencofrantes. Eliminar las partes sueltas o mal adheridas para asegurar un mejor anclaje de la pintura. Los soportes poco sólidos, los fondos antiguos de pintura o cemento, cepillarlos, fijarlos y consolidarlos con una imprimación penetrante como BETAFIX.

Si el soporte presenta defectos superficiales, como agujeros, coqueras, etc., repararlos y rellenarlos previamente con un mortero de reparación como AGUAPLAST OBRA FACIL que, permite ser pintado al cabo de 48 horas.

**APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

Si el soporte tiene grietas, ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar AGUAPLAST FIBRA con llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm de ancho y un saliente de 5 cm a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 a 3 mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado (a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo). Las grietas muy anchas y profundas deben rellenarse previamente con otros productos AGUAPLAST (AGUAPLAST OBRA FACIL en exteriores y AGUAPLAST RELLENOS o AGUAPLAST CAPAGRUESA en interiores).

Sobre fondos de cemento nuevos debe esperarse como mínimo un mes para que estén totalmente secos (la humedad del soporte debe ser inferior al 5 %), antes de la aplicación de la pintura.

Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavar y desinfectar con FUNGISTOP. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Sobre superficies de hormigón visto muy lisas y poco absorbentes se recomienda para obtener una mayor adherencia, abrir el poro mecánicamente (abujardar) o con una solución de Agua Fuerte o Sol. de ácido clorhídrico al 20% , dejar actuar de 10 a 15 minutos y lavar con agua.

Previamente a la aplicación de la pintura, proceder a la aplicación de una imprimación penetrante al siloxano, HYDROGRUND. Dejar secar antes de proceder a la aplicación de pintura, mínimo 6 horas.

**Aplicación**

Homogeneizar el producto antes de su utilización. Aplicar una primera mano con brocha, rodillo o pistola *Airlless* (boquilla superior a 4 mm), diluida con un 3 % de agua, si fuera necesario. Después de seco (mín. 12 horas), aplicar una segunda mano de Betaplast Rugoso sin diluir o como máximo diluida con un 3% de agua, si fuera necesario. Para una mejor cubrición, es recomendable aplicar las dos manos de forma cruzada.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

**PRECAUCIONES**

No utilizar a temperatura inferior a 5°C., ni sobre superficies calientes, >30°C, para evitar marcas de empalmes. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente. No aplicar con lluvia o si se prevé lluvia en las 2 próximas horas.

Proteger las zonas horizontales de cornisas, pretilas, etc. con sistemas de impermeabilización o mediante elementos de protección, como cunbreras, etc.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Copolímeros acrílicos modificados
Diluyente	Agua
Densidad	1.65 ± 0.05 g/cc
Extracto seco	70 ± 1 %
Consistencia	Pasta
Color	Blanco y carta 400 colores
Brillo	Mate
Acabado	Rugoso
Granulometría	Diámetro medio < 0.5 mm
Permeabilidad al agua de lluvia	Impermeable
Permeabilidad al vapor de agua	1.65 ± 0.2 ng/Pa.m.s
Certificado GEOCISA de Idoneidad Técnica	
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5º y 35 ºC
Herramienta	Acabado Rugoso: Rodillo de espuma o cepillo picador Acabado Liso: Rodillo de lana o brocha de pelo corto Proyección: Pistola de proyección, boquilla > 4 mm
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Máximo 3%
Grueso recomendable da la película seca	400-800 µm
Rendimiento Teórico	1-2 m <sup>2</sup> /l, variable según tipo de superficie y acabado
Tiempo de Secado al tacto	Al tacto 2 horas. Total 24 horas, variable según espesor y condiciones climáticas.
Repintado	24 horas

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN  
Cubo plástico 15 l

UNIDADES/ CAJA  
1

CANTIDAD PALET  
27 Cubos



### Carta de colores

Eurocolor es un sistema de color, aplicable a Betaplast Rugoso y al resto de pinturas Beissier, con las siguientes características:

- Más de 400 colores.
- Pigmentos minerales resistentes a la luz.
- Ofrece un ingenioso método para seleccionar las combinaciones de color.

Color blanco suministrado contra stock.

Carta de más de 400 colores se suministrará contra pedido.

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa), Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

