

# BETAPLAST TE



Revestimiento elástico **rugoso** al **SILOXANO**  
en base acuosa especialmente diseñada

**Para la decoración y el  
tratamiento de fisuras e  
imperfecciones en fachadas**



**PRESENTACIÓN**  
15 l. Ref.: Según color

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Revestimiento **elástico rugoso** en base acuosa de acabado mate, **especialmente diseñado para la decoración de fachadas así como el tratamiento de fisuras e imperfecciones en superficies verticales**. Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución. De aplicación universal sobre los siguientes soportes:

- Sobre enfoscados de cemento y hormigón.
- Sobre monocapa.
- Sobre ladrillo cerámico.
- Sobre enlucidos de yeso.
- Etc.



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Elástica.** Por su textura es ideal para eliminar y ocultar las imperfecciones de la fachada.
- **Muy resistente al roce y al envejecimiento.** Repele la suciedad.
- **Impermeable al agua de lluvia.**
- **Permeable al vapor de agua.**
- Gran cobertura.
- Rugosa. Mínima pegajosidad.
- Blanco y colores bajo pedido: carta de más de 400 colores.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soporte

El soporte debe estar sano y limpio, libre de grasas, polvos y desencofrantes. Eliminar las partes sueltas o mal adheridas para asegurar un mejor anclaje de la pintura. Los soportes poco sólidos, los fondos antiguos de pintura o cemento, cepillarlos, fijarlos y consolidarlos con una imprimación penetrante como BETAFIX.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Si el soporte presenta defectos superficiales, como agujeros, coqueras, etc., repararlos y rellenarlos previamente con un mortero de reparación como AGUAPLAST OBRA FACIL que, permite ser pintado al cabo de 48 horas.

Si el soporte tiene grietas, ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Aplicar AGUAPLAST FIBRA con llana o espátula en capas consecutivas perpendiculares para evitar que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta, dejar una banda de unos 3 cm de ancho y un saliente de 5 cm a cada lado de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 a 3 mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado (a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo). Las grietas muy anchas y profundas deben rellenarse previamente con otros productos AGUAPLAST (AGUAPLAST OBRA FACIL en exteriores y AGUAPLAST RELLENOS o AGUAPLAST CAPAGRUESA en interiores).

Sobre fondos de cemento nuevos debe esperarse como mínimo un mes para que estén totalmente secos (la humedad del soporte debe ser inferior al 5 %), antes de la aplicación de la pintura.

Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavar y desinfectar con FUNGISTOP. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Sobre superficies de hormigón visto muy lisas y poco absorbentes se recomienda para obtener una mayor adherencia, abrir el poro mecánicamente (abujardar) o con una solución de Agua Fuerte o Sol. de ácido clorhídrico al 20% , dejar actuar de 10 a 15 minutos y lavar con agua.

Previamente a la aplicación de la pintura, proceder a la aplicación de una imprimación penetrante al siloxano, HYDROGRUND, o una primera mano de pintura diluida de un 20 a un 40 %, con el fin de regularizar el fondo. Dejar secar antes de proceder a la aplicación de pintura, mínimo 6 horas.

### Aplicación

Homogeneizar el producto antes de su utilización. Aplicar una primera mano con rodillo o llana, diluida con un 20 - 40 % de agua, si fuera necesario. Después de seco (mín. 24 horas), aplicar una segunda mano de Betaplast TE sin diluir o como máximo diluida con un 5-10% de agua, si fuera necesario. Para una mejor cubrición, es recomendable aplicar las dos manos de forma cruzada.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### PRECAUCIONES

No utilizar a temperatura inferior a 5°C., ni sobre superficies calientes, >30°C, para evitar marcas de empalmes. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente. No aplicar con lluvia o si se prevé lluvia en las 2 próximas horas.

Proteger las zonas horizontales de cornisas, pretilas, etc. con sistemas de impermeabilización o mediante elementos de protección, como cunetas, etc. En los bajos de zonas horizontales, tales como balcones, terrazas, etc. se recomienda utilizar una pintura rígida al siloxano, como MISSIL o LOTUSAN.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas acrílicas especiales
Diluyente	Agua
Densidad	1.5 ± 0.05 g/cc
Extracto seco	74 ± 1 %
Consistencia	Pasta viscosa
Color	Blanco y carta 400 colores
Brillo	Mate
Acabado	Rugoso
Granulometría	600
Permeabilidad al agua	Impermeable
Permeabilidad al vapor de agua UNE 53-097-59	0.59 ± 0.06 NG/Pa.m.s
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5º y 35 ºC
Herramienta	Rodillo o llana
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Primera mano: máximo 20 - 40 % Segunda mano: máximo 5 - 10 %
Grueso recomendable da la película seca	300 µ
Rendimiento Teórico	1.5-3 m <sup>2</sup> /l dos manos, variable según tipo de superficie.
Tiempo de Secado al tacto	4-6 horas, variable según espesor y condiciones climáticas.
Repintado	24 horas

## SUMINISTRO

**PRESENTACIÓN**  
Cubo plástico 15 l

**UNIDADES/ CAJA**  
1

**CANTIDAD PALET**  
27 Cubos



### Carta de colores

Eurocolor es un sistema de color, aplicable a Betaplast TE y al resto de pinturas Beissier, con las siguientes características:

- Más de 400 colores.
- Pigmentos minerales resistentes a la luz.
- Ofrece un ingenioso método para seleccionar las combinaciones de color.

Color blanco suministrado contra stock.

Carta de más de 400 colores se suministrará contra pedido.

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

