



## Hidrofugante invisible al siloxano contra la humedad y suciedad

Protector de fachadas de ladrillo,  
hormigón obra vista y piedra natural y artificial



### PRESENTACIÓN

1 l Ref.: 34050-001  
5 l Ref.: 34050-002

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la protección de fachadas de ladrillo cara vista, revocos, monocapa, hormigón obra vista, mármol, piedra natural y artificial, contra la humedad y suciedad.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Impregnación hidrófoba para la protección superficial de hormigón. Protección contra la penetración (1.1), control de humedad (2.1) y Aumento de la resistividad (8.1) ( según EN: 1504-2:2004)
- Repele el agua. El efecto perlante aparece en menos de dos horas y dura varios años.
- Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte tratado.
- Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia.
- Incoloro. No modifica el aspecto natural del soporte ni amarillea.
- Gran poder de penetración. No forma película.
- Gran resistencia al álcali. Reduce las eflorescencias.
- No le afecta la abrasión superficial, ni las temperaturas extremas.
- Pintable

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

#### Soporte

Sobre soportes secos, sanos, limpios y sin grietas.

# FICHA TÉCNICA

En el caso de limpieza de fachadas con agua a presión esperar 3 días antes de aplicar el producto para que el soporte este seco. En el caso de lluvia esperar 24 horas.

Eliminar con cepillado las partes sueltas mal ancladas y rellenar las fisuras de más de 0.3 mm. con un plaste de rellenos. Eliminar el polvo y suciedad así como las eflorescencias.

## Aplicación

Producto listo al uso.

Aplicar una sola mano hasta la saturación, con brocha, rodillo o pistola Airless. Si el fondo es muy absorbente, aplicar una segunda mano una vez desaparecido el brillo de la primera. Limpiar la herramienta con el limpiador LIMPION de BEISSIER o White Spirit inmediatamente después de su uso.

Aplicar de abajo hacia arriba a fin de asegurar el tratamiento en toda la zona.

La hidrofugación es más efectiva cuanto mayor es la cantidad de producto aplicado.

## PRECAUCIONES

No aplicar sobre superficies mojadas o si se prevé lluvia en las próximas horas.

Proteger las superficies que no se van a tratar, marcos de ventanas, vidrio, cerámica, etc.

En el caso de contaminación accidental, salpicaduras,... limpiar con Limpion y aclarar con agua.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Resinas de siloxano en solución
Diluyente	Listo al uso
Peso Específico	Aprox. 0,76 g/cc
Color	Incoloro
Clasificación según EN 1504-2:2004	
Profundidad de penetración	Clase I: < 10mm
Absorción de agua y resistencia alcalina	Grado de absorción < 7,5%, comparado con la probeta sin tratar. Grado de absorción < 10% tras sumergir en solución alcalina
Velocidad de desecación	Clase I: > 30%
Aplicación	
Herramienta	Brocha, Rodillo o pistola Airless
Limpieza Herramienta	Con el limpiador LIMPION de Beissier o White Spirit
Consumo	0,5 a 1l / m <sup>2</sup> , según porosidad del soporte
Secado	12 horas



BESSIER S.A.U.  
Pol. Txirrita Maleo. 14  
E-20100 Errenteria. España

15

**B.0065**

EN 1504-2:2004

**PROSIL**

Impregnación hidrófoba para la protección superficial de hormigón. Protección contra la penetración (1.1), control de humedad (2.1) y Aumento de la resistividad (8.1)

Profundidad de penetración	Clase I: < 10mm
Absorción de agua y resistencia alcalina	Grado de absorción < 7,5%, comparado con la probeta sin tratar. Grado de absorción < 10% tras sumergir en solución alcalina
Velocidad de desecación	Clase I: > 30%

### SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bidón metálico 1 l	6	55
Bidón metálico 5 l	4	27

### ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor.

### GESTION DE RESIDUOS

Número de identificación del residuo: 08 01 11\* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

Solo se reciclarán los envases totalmente vacíos.

### SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**Beissier, S.A.U.**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

